

Corps sans bride GX2CrNiMo19-11-2 / X2CrNiMo17-12-2
 groupe 13E0 suivant EN 12516-1



Température de service (°C)	Série														
	4500 lbs	2500 lbs	PN320	1500 lbs	900 lbs	800 lbs	600 lbs	PN100	PN63	300 lbs	PN40	PN25	150 lbs	PN16	PN10
	Pression maximale admissible (bar)														
20	775,7	430,9	320,0	258,6	155,1	137,9	103,4	100,0	63,0	51,7	40,0	25,0	19,8	16,0	10,0
50	731,3	406,3	320,0	243,8	146,3	130,0	97,5	100,0	63,0	48,8	40,0	25,0	18,7	16,0	10,0
100	630,0	350,0	313,7	210,0	126,0	112,0	84,0	98,0	61,8	42,0	39,2	24,5	16,1	15,7	9,8
150	576,0	320,0	286,8	192,0	115,2	102,4	76,8	89,6	56,5	38,4	35,9	22,4	14,7	14,3	9,0
200	522,0	290,0	260,0	174,0	104,4	92,8	69,6	81,3	51,2	34,8	32,5	20,3	13,3	13,0	8,1
250	468,0	260,0	233,1	156,0	93,6	83,2	62,4	72,8	45,9	31,2	29,1	18,2	12,0	11,7	7,3
300	414,0	230,0	206,2	138,0	82,8	73,6	55,2	64,4	40,6	27,6	25,8	16,1	10,2	10,3	6,4
350	396,0	220,0	197,2	132,0	79,2	70,4	52,8	61,6	38,8	26,4	24,7	15,4	8,4	9,9	6,2
375	387,0	215,0	192,7	129,0	77,4	68,8	51,6	60,2	37,9	25,8	24,1	15,1	7,4	9,6	6,0
400	378,0	210,0	188,2	126,0	75,6	67,2	50,4	58,8	37,1	25,2	23,5	14,7	7,2	9,4	5,9
425	369,0	205,0	183,8	123,0	73,8	65,6	49,2	57,4	36,2	24,6	23,0	14,4	6,5	9,2	5,7
450	360,0	200,0	179,3	120,0	72,0	64,0	48,0	56,0	35,3	24,0	22,4	14,0	5,7	9,0	5,6